MBNS spol. s r.o. International

Číslo protokolu: Number of protocol:
12025231_PMI-1 rev.1
Stránka / Sheet
1/1

Projekt: **Project:**	ZKOUŠKA PMI: Test PMI	**Zákazník:** **Customer:**	Miroslav Drienko
Zkoušený objekt: **Tested object:**	Nerezové vlnovce	**Číslo objednávky:** **Number of order:**	12025231
Číslo zakázky: **Number of job:**	12025231	**Dodavatel:** **Number of job:**	MBNS International spol. s r.o.
Metoda prozáření: **Method of radiation:**	Rentgenový spektrometr X-ray spectrometer	**Místo provádění PMI:** **Location of PMI:**	MBNS International spol. s r.o.
Typ přístroje PMI: **Type device PMI:**	Niton XL2 GOLDD	**Stav povrchu:** **Condition of surface:**	Čistý Clear
Zkušební postup: **Test procedure:**	PMI-1 rev.0	**Teplota při testu:** **Temperature during test:**	22°C

Název **Name**	**Materiál** **označení**	**Si**	**V**	**Mn**	**Fe**	**Ni**	**Cu**	**Mo**	**Cr**					
Nerezový vlnovec DN-10 od firmy MINOX	*AISI 304 (SS-304)*	-	0,22	0,83	72,341	8,408	-	-	17,655					
Nerezový vlnovec DN-12 od firmy MINOX	*AISI 304 (SS-304)*	0,374	-	1,049	71,506	8,007	0,245	0,124	18,11					
Nerezový vlnovec DN-16 od firmy MINOX	*AISI 304 (SS-304)*	0,51	0,173	1,071	71,685	7,901	-	-	17,978					
Nerezový vlnovec DN-17 od firmy MINOX	*AISI 304 (SS-304)*	0,525	-	1,043	71,546	7,951	0,226	0,108	18,137					
Nerezový vlnovec DN-20 od firmy MINOX	*AISI 304 (SS-304)*	0,338	-	0,966	71,864	7,993	-	-	17,994					

Poznámka:

O. Korbut, 30.10.2025

Vytvořil / Prepared:

Schválil / Approved: